

# ЛЕКО AQUA ГРУНД ЗА МЕТАЛ



**Грунд за черни метали с акрилатен  
съполимер във водна фаза**

**Външна употреба**

**Вътрешна употреба**

**Предназначение:**

- За антикорозионна защита на нови и репарация на стари повърхности от черни метали;

**Свойства:**

- Бързо съхнене, слаба миризма;
- Базиран на цинк-фосфатни пигменти ;
- Добри антикорозионни свойства на покритията ;
- Добро поведение при съхранение - не образува сбита утайка;
- Притежава отлично сцепление с повърхностите;
- Много добра адхезия към следващите слоеве декоративни бои и емайлакове;

**Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

### ПОКАЗАТЕЛИ

### НОРМА

|                                                                                        |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Външен вид на грунда след разбъркване:</b><br>(визуално)                            | Хомогенна, лесно подвижна маса                                                |
| <b>Плътност:</b><br>(БДС EN ISO 2811-4)                                                | 1,32 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>                                                 |
| <b>Съдържание на нелетливи вещества при 125°C/1 h:</b><br>(БДС EN ISO 3251)            | min 51 %                                                                      |
| <b>pH стойност:</b><br>(с pH метър)                                                    | min 8,0                                                                       |
| <b>Вискозитет по Брукфилд при (23±0,5)°C, модел RVT, 2 min, 100 rpm:</b><br>(ISO 2555) | min 300 mPa.s                                                                 |
| <b>Външен вид на филма:</b>                                                            | Равен, гладък                                                                 |
| <b>Устойчивост към въздействието на течности при (23±2)°C:</b><br>(БДС ISO 2812-1)     | дестилирана вода: min 300 часа<br>5% разтвор на натриев хлорид : min 300 часа |

**Изпитване на решетъчни нарязи:**  
(ФМ -10)

2 степен

**Разход:**

10-13 m<sup>2</sup>/L за един слой в зависимост от основата и начина на полагане.

**Съхнене:**

(23°C, 65% H.R.)

Въздушно

- Сухо на пипане: 30 min;
- Пълно изсъхване до 3 часа в зависимост от температурата и влажността на въздуха;

**Колористика:**

Грундът се произвежда в бежов цвят.

**Опаковка:**

**Леко Aqua грунд за метал** се опакова в метални вътрешно лакирани опаковки с вместимост 700ml е маркировка.

**Съхранение:**

В закрити, сухи и предпазени от слънчеви лъчи складови помещения, при температура от 5°C до 30°C. Пазете от замръзване!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

**Разредител:**

Вода.

**Подготовка за работа:**

Преди употреба разбъркайте добре (2-3мин.) продукта. При необходимост разредете до 5% с вода.

**Средства за нанасяне:**

Валяк, четка, шприц-пистолет в един слой с дебелина на сухия филм 30-40 µm.

**Почистване на инструментите:**

С вода преди засъхване.

**Условия за нанасяне:**

Работи се при температура на въздуха от 5°C до 30°C.

**Подходящи основи:**

Повърхности от черни метали

**Неподходящи основи:**

Циментови, варо-циментови, варо-пясъчни мазилки.

**Подготовка на основата:**

Подгответе основата, като я почистите от прах, мазни петна и други замърсявания. Премахнете ръждата с телена четка, шкурена или пясъкоструене.

**Система за нанасяне:**

Един слой **Леко Aqua** грунд за метал, два или три слоя **ХАМЕЛЕКОН AQUA БАЗА ЗА ТОНИРАНЕ ГЛАНЦ** или други декоративни бои и емайллакове на водна основа.

**Хигиена и безопасна работа:**

Продуктът не се класифицира като опасен.  
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.