




**МЕХАНИЧНО  
УСТОЙЧИВА**



**ПАРО-  
ПРОПУСКЛИВА**



**НЕ ЗАДЪРЖА  
ЗАМЪРСЯВАНИЯ**



**weberpas ExtraClean**

**Готова за полагане тънкослойна мазилка**

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за защитно и декоративно покритие на стари и нови фасади.

### Особено подходяща за:

- Замърсени региони
- Сгради с риск от замърсяване и удар
- Сгради с остатъчна влага в конструкцията

## СЪСТАВ

### Пастообразна мазилка на база:

- органични дисперсии
- силиконови смоли
- минерални пълнители
- калиев силикат
- висококачествени пигменти
- гранулиран калциев карбонат
- специални адитиви за по-добра обработваемост и сцепление с основата.

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

### Основата трябва да бъде:

- равна
- товароносима
- здрава
- суха
- хомогенна
- без замърсявания

Процесите на слягане при нови сгради да са затихнали.

### При ремонт, от основата трябва да се отстранят всички:

- несвързани, лесно отделящи се от мазилката части
- остатъци от боя

Почистената повърхност се изкърпва и заравнява, за да съответства по твърдост и структура със старата мазилка.

Два дни преди нанасяне на мазилката, основата се грундира еднократно и обилно с **weberpas Грунд** за тънкослойни мазилки.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Преди употреба, съдържанието на кофата се разбърква с електрическа бъркалка на бавни обороти.

Мазилката се нанася с неръждаема стоманена маламашка и веднага се структурира с пластмасова пердашка.

По-груба структура може да се постигне с маламашка, чиято основа е от корк или стиропор. Пердаши се само влажен материал.

За оформяне на декоративни елементи е необходимо отделните участъци да се оградят чрез облепване с хартиена самозалепваща лента. След нанасяне на единия цвят мазилка, лентата веднага се отстранява. След изсъхване, по контурите на вече намазания участък се залепва защитна лента и се полага следващият цвят мазилка, като се внимава да не се зацапат вече готовите повърхности.

## ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

- Да се полага при температура на въздуха между +5°C и +25°C .
- По време на работа, мазилката трябва да се предпазва от силно слънчево греене и дъжд.
- Да не се използва повторно замърсен материал.
- Прясно нанесената мазилка да се пази от замръзване в

продължение на 24 часа след полагането ѝ.

## ЦВЕТОВЕ

248 стандартни цвята според  
цветовия каталог на Weber "Color  
Spectrum"

## РАЗХОДНА НОРМА

1,5 mm драскана структура - 2,4 -  
2,7 kg/m<sup>2</sup>

2,0 mm драскана структура - 2,9 -  
3,2 kg/m<sup>2</sup>

2,0 mm влачена структура - 2,6 -  
2,9 kg/m<sup>2</sup>

3,0 mm влачена структура - 3,9 -  
4,2 kg/m<sup>2</sup>

## ОПАКОВКА

Пастообразна смес в пластмасови  
кофи 25 kg

Палет: 600 kg; 24 бр. кофи

## СЪХРАНЕНИЕ

12 месеца считано от датата на  
производство, в затворена  
оригинална опаковка в закрити и  
сухи складови помещения при  
температура между +5 °C до +25 °C.  
Да се пази от замръзване.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

(при +23° C и относителна влажност 50 %)

### ПРОДУКТ

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Стандарт                                             | БДС EN 15824:2017             |
| Клас на реакция на огън                              | Клас A2                       |
| Коефициент на водопропускливост                      | W2                            |
| Коефициент на дифузия на водни пари $\mu$<br>Адхезия | V1<br>> 0,3 N/mm <sup>2</sup> |

### ПРИЛОЖЕНИЕ

|                  |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подходящи основи | грундирани с <b>weberpas Грунд</b><br><b>шпакловки weber</b> при<br><b>топлоизолационни системи</b><br><b>webertherm</b> ; други минерални основи,<br>които трябва да отговарят на<br>установените стандарти за основи |
| Зърнометрия      | 1,5 mm / 2,0 mm – драскана структура<br>2,0 mm / 3,0 mm – влачена структура                                                                                                                                            |

Сен-Гобен България ЕООД

гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона •

ул. „Император Константин Велики“ 13

тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •

e-mail: office@weber.bg • www.bg.weber

