

Техническа характеристика

STUCCOCRET

Ултра фина, полимер-модифицирана, циментова шпакловка

Описание

STUCCOCRET е бяла, полимер-модифицирана, циментова шпакловка, подсилена с полимери (смоли). След добавяне на вода, се образува пастообразна структура характеризираща се с много добра обработваемост, лесно разнасяне и бързо съхнене. Образува много гладка повърхност, лесна за шлайфане и готова за боядисване.

Сертифициран съгласно EN 998-1 и класифициран като разтвор тип GP CS II, W0. CE маркировка.

STUCCOCRET получи екологична продуктова декларация (EPD), след оценка на въздействието върху околната среда през жизнения му цикъл. Регистрационен номер: S-P-06173, The International EPD® System.

Области на приложение

Използва се за шпакловане и подготовка на вътрешни повърхности, като бетон, мазилка и гипсокартон, които ще се боядисват. Заменя гипсови шпакловки и други подобни материали.

Технически характеристики

Вид:	циментов прах
Цвят:	бял
Необходима вода:	8,00 l/ за торба 20kg
Обемна плътност на сухата смес:	1,00 ± 0,10 kg/l
Обемна плътност на разтвора:	1,60 ± 0,10 kg/l
Обемна плътност на втвърдена смес:	1,20 ± 0,10 kg/l
Якост на натиск:	3,00 ± 0,50 N/mm ²
Якост на огъване:	1,30 ± 0,20 N/mm ²
Якост на адхезия:	0,50 N/mm ²
Капилярна водна абсорбция:	≤ 1,5 kg/m ² min ^{0.5}

Коефициент на топлопроводимост: 0,35 W/mK
(λ_{10, dry}) при P=50%

Коефициент на паропропускливост (μ): 20

Време за работа: 6 h при +20°C

Макс. дебелина/слой: 1 mm

Указания за употреба

1. Подготовка на основата

Повърхността трябва да е здрава и чиста, без прах, боя и други замърсявания.

Не е необходимо грундиране преди нанасяне върху мазилка или бетон. Плоскости от гипсокартон трябва да се грундират с акрилен грунд FLEX-PRIMER.

2. Полагане

STUCCOCRET се добавя постепенно към направната вода, при непрекъснато разбъркване, до образуване на еднородна смес, с желаната консистенция, подходяща за шпакловане.

Сместа се полага с шпакла на два слоя.

Вторият слой се нанася след като първият е изсъхнал (след 2-3 часа).

Готовата повърхност може да се обработва с шкурка и да се боядисва след приблизително 12 часа.

Разход

Приблизително 1,1 kg/m²/mm.

Опаковка

STUCCOCRET се предлага в опаковки от 4 kg, 10 kg и 20 kg.

STUCCOCRET

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност:

- Опаковки от 20 kg и 10 kg:
12 месеца от датата на производство.
- Опаковки от 4 kg:
18 месеца от датата на производство.

Посочените по горе стойности са в сила, ако материала се съхранява в неразпечатани опаковки, на места защитени от влага и ниски температури.



ISOMAT S.A.

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

10

EN 998-1

**General purpose plastering mortar (GP)
for internal use**

DoP No.: STUCCOCRET/1225-03

Reaction to fire: Class A1

Adhesion: 0.5 N/mm² – **FP:** A

Water absorption: W0

Water vapor diffusion coeff.: μ 20

Thermal conductivity: ($\lambda_{10, dry}$) 0.35 W/mK

Durability (against freeze/thaw): evaluation
based on provisions valid in the intended place
of use of the mortar

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД
СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ И МАЗИЛКИ
СОФИЯ 1839, бул. Ботевградско шосе № 348
Tel.: +359 2 934 9895, Факс: +359 2 934 9899
www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg