

Техническа характеристика

PRIMER-S 165

Подобрител на адхезията на ISOFLEX-PU 650

Описание

PRIMER-S 165 е подобрител на адхезията за гланцирани и стъклени повърхности. Осигурява подходяща адхезия за полагане на ISOFLEX-PU 650 върху гланцирани керамични плочки, стъкло и т.н.

Области на приложение

PRIMER-S 165 се използва за подобряване на адхезията на ISOFLEX-PU 650 при полагане върху гланцирани керамични плочки, стъкло, стъклени тухли и т.н.

Технически характеристики

Вид: силанов разтвор
Цвят: прозрачен
Плътност: $0,79 \pm 0,05 \text{ kg/l}$

Указания за употреба

Основата трябва да е напълно суха, здрава и чиста.

Повърхности със съдържание на влага (например влага под плочките), трябва да се оставят да изсъхнат напълно, преди полагане на PRIMER-S 165. Повърхностите се почистват с плат напоен с продукта. Плата трябва да се сменя периодично. Първият слой ISOFLEX-PU 650 се полага 20-30 min след почистване с PRIMER-S 165. Подобрителя на адхезията почиства основата и увеличава якостта на адхезията на ISOFLEX-PU 650.

PRIMER-S 165 не трябва да се полага върху прозрачни пластмасови материали (като поликарбонатни плоскости).

Разход: приблизително $30-70 \text{ g/m}^2$.

Опаковка

PRIMER-S 165 се предлага в опаковка от 3 kg.

Срок на годност - Съхранение

Срок на годност 12 месеца от датата на производство, ако се съхранява в неразпечатани опаковки при температури между $+5^{\circ}\text{C}$ и $+35^{\circ}\text{C}$ на места защитени от влага и пряка слънчева светлина.

Забележки

- Температурата по време на полагане и втвърдяване на продукта трябва да е между $+8^{\circ}\text{C}$ и $+35^{\circ}\text{C}$.
- В случай на полагане на PRIMER-S 165 върху поликарбонатни плоскости, моля консултирайте се с отдела за Техническа подкрепа.

ИЗОМАТ ИНТЕРНЕТЪНАЛ ЕООД

СТРОИТЕЛНИ ХИМИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ, МАЗИЛКИ И БОИ

Бул. Ботевградско шосе №348, 1839 София, България
Т.: +359 0 700 10 277

www.isomat.bg e-mail: info@isomat.bg